



BLLOKU - G5



Përdorimi	Përdoret për muratimin e mureve të jashtme dhe të brendshme
Dimensionet	250 x 190 x 190 mm
Pesha	6.6 Kg
Qëndrueshmëria në shtypje	10.5 MPa
Sasia për m ²	25 copa (për murin 250 mm)
Sasia për m ³	20 copa (për murin 190 mm)
Thithja mesatare e ujit	13.2 %
Qëndrueshmëria ndaj ngricave	Minimum, minus - 25 °C
Përmbajtja e SO ₂	0.00%

BLLOKU Gj. G-5



Përdorimi	Përdoret për muratimin e mureve të jashtme dhe të brendshme
Dimensionet	250 x 190 x 190 mm
Pesha	6.1 Kg
Qëndrueshmëria në shtypje	4.8 MPa
Sasia për m ²	25 copa (për murin 250 mm)
Sasia për m ³	20 copa (për murin 190 mm)
Thithja mesatare e ujit	13.2 %
Qëndrueshmëria ndaj ngricave	Minimum, minus - 25 °C
Përmbajtja e SO ₂	0.00%

BLLOKU PËR MURE NDARËSE 12



Përdorimi	Përdoret për muratimin e mureve të brendshme
Dimensionet	120 x 250 x 190 mm
Pesha	4.6 Kg
Qëndrueshmëria në shtypje	10.4 MPa
Sasia për m ²	20 copa
Thithja mesatare e ujit	13.2 %
Qëndrueshmëria ndaj ngricave	Minimum, minus - 25 °C
Përmbajtja e SO ₂	0.00%

OXHAK Ø 160



Përdorimi	Përdoret si oxhak dhe për ventilin të objekteve
Dimensionet	250 x 190 x 190 mm
Pesha	6.2 Kg
Qëndrueshmëria në shtypje	15.5 MPa
Sasia për metër gjatësi	5 copa
Thithja mesatare e ujit	13.2 %
Qëndrueshmëria ndaj ngricave	Minimum, minus - 25 °C
Përmbajtja e SO ₂	0.00%

TAVANORE (Monta - I 4)



Përdorimi	Përdoret për ndarjen e meskateve
Dimensionet	245 x 275 x 140 mm
Pesha	6.5 Kg
Forca mbajtëse	4.6 KN
Sasia për m ²	10 Copë
Thithja mesatare e ujit	13.2 %
Qëndrueshmëria ndaj ngricave	Minimum, minus - 25 °C
Përmbajtja e SO ₂	0.00%

KANALORE



Përdorimi	Përdoret për prodhimin e fletë trojeve
Dimensionet	245 x 115 x 49 mm
Pesha	1.1 Kg
Forca mbajtëse	1.8 KN
Formati	1 Copë = 0.8 m ²
Thithja mesatare e ujit	13.2 %
Qëndrueshmëria ndaj ngricave	Minimum, minus - 25 °C
Përmbajtja e SO ₂	0.00%

RIZAM Holding

Fabrika e Re e Bllokave IZOBLLOK Krujë e Vogël - Prizren

Tel.&Fax: +381 29 243 225
Mob: +377 44 254 866 ; +377 44 501 628
email: rizam_holding@hotmail.com